

# FIJAFOND

## DESCRIPCIÓN

Fijador y sellador antialcalino de soportes de interiores y exteriores. Formulado a base de resinas en base acuosa. Especifico para el endurecimiento, fijación y sellado de toda clase de soportes: Fibrocemento, yeso, revocos, cementos, etc. Idóneo para la preparación de superficies antes de aplicar revestimientos, pastas, pinturas plásticas, etc.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Color: Blanco
- Aspecto: Brillo
- Densidad: 1.13 Kg. /l.
- Viscosidad: 5 Poises
- Rendimiento: Variable en función de la absorción del soporte y de la dilución
- Secado: 30 minutos al tacto.
- Repintado: 4-6 horas.

## OTRAS PROPIEDADES

Gran adherencia y penetración en el soporte.  
Endurece, fija y sella.

## USOS RECOMENDADOS

Preparación de paredes de cemento, fibrocemento, yeso..., antes de la aplicación de revestimientos, pinturas plásticas al agua, pastas, impermeabilizantes, etc.

## MODO DE EMPLEO

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Los soportes deben estar secos y limpios de polvo, grasa, etc.

### APLICACIÓN

Remover perfectamente el contenido del envase. Aplicar a brocha o rodillo, preferentemente. No rebasar las diluciones indicadas.

Sobre cualquier tipo de superficies nuevas o viejas: Aplicar una sola mano con una dilución del 30% al 40% máximo de agua (en función de la absorción o degradación del soporte). En soportes viejos: Eliminar toda pintura deteriorada o de baja calidad.

## OBSERVACIONES

FIJAFOND debe almacenarse en botes cerrados herméticamente al abrigo de heladas y de la acción directa de los rayos de sol.

Se aconseja un tiempo de almacenamiento no superior a 1 año.

En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua fría durante 5 minutos. Recibir asistencia sanitaria.

No aplicar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a los 5 °C.

La información contenida en este boletín no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de responsabilidad. PRF se reserva el avance técnico del producto a partir de su estado actual.

Revisión: 0

Fecha: 29/07/2013