

PINTURA PISCINAS AL CLOROCAUCHO

DESCRIPCIÓN

Pintura Piscinas formulada con resinas al Clorocaucho. Muy buena adherencia sobre soportes de hormigón.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Pintura lisa de acabado mate.
- Color: Blanco y Azul piscinas.
- PH entre 8 y 10.
- Densidad: 1.1 ± 0.05 Kg. /l.
- Viscosidad (medida en Brookfield RVT, 20 r.p.m., spin 2): 800 - 2000 cp, aproximadamente.
- Rendimiento: 5-8 m²/l. a dos manos aprox.
- Secado: 30 minutos.
- Repintado: A las 5 horas aprox. se puede dar la segunda mano.

OTRAS PROPIEDADES

Buena cubrición, rendimiento y aplicación.

Gran adherencia al soporte, 100 % transpirable e impermeable al agua, gracias a las propiedades que le permiten asemejar su comportamiento en la respiración cutánea, es decir, suda pero no deja pasar el agua.

Gran resistencia a elevadas presiones de agua.

Resistente a la alcalinidad del soporte, y a los productos químicos utilizados normalmente en el tratamiento del agua de las piscinas.

Con propiedades antialgas, retrasa la formación de las mismas.

USOS RECOMENDADOS

Especialmente formulada para proteger y decorar las superficies de cemento de los vasos de las piscinas.

Se utiliza exclusivamente en piscinas de obra nueva, si esta no fuera así debería proceder al chorreado de arena para eliminar cualquier partícula de la anterior pintura o problemas del soporte.

Utilizada también para piscinas de poliéster, probando antes su eficacia.

Para hacer sistemas antideslizantes en bordes y alrededores de piscinas, el sistema de aplicación: Aplicar una primera mano de PINTURA PISCINAS CLOROCAUCHO y en fresco espolvorear sílice de 0,4-0,6 Mm. para obtener acabado antideslizante y por ultimo aplicar 1 o 2 manos de PINTURA PISCINAS CLOROCAUCHO para sellar y proteger el sistema antideslizante.

MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Piscinas Nuevas:

En una piscina de reciente construcción es aconsejable un primer llenado sin pintar. Al cabo de un mes aproximadamente, vaciarla y dejarla secar durante 2 o 3 días aparte. Si la superficie a pintar es muy lisa o alcalina, lijarla, chorrearla y lavarla con sulfamán diluido, enjuagarla con agua limpia y proceder a su pintado, asegurándose bien antes de que esté perfectamente seca.

Piscinas Viejas ya pintadas:

Elimine las partes no adheridas de la pintura vieja utilizando una máquina de chorreado de arena, así como todo tipo de incrustaciones, algas, mohos, etc...

Lavar bien toda la superficie con agua y detergente, esperar 48 horas y proceder al pintado.

Una vez pintada la piscina, esperar para llenarla 16 días mínimo.

APLICACIÓN

Agitar bien el producto hasta su perfecta homogeneización.

Diluir el producto con DISOLVENTE CLOROCAUCHO

Para una primera mano se diluirá con un 5-10% de disolvente Clorocaucho.

Para la segunda mano se hará con la pintura sin diluir.

Se aplicará a pistola, rodillo o brocha.

Limpiar los instrumentos de trabajo con disolvente al clorocaucho, inmediatamente después de su uso.

Dejar secar dos semanas la pintura antes de llenar la piscina.

OBSERVACIONES

Las superficies a pintar deberán estar limpias y completamente secas antes de proceder a su pintado.

La pintura debe almacenarse en botes cerrados herméticamente al abrigo de heladas y de la acción directa de los rayos de sol.

Se aconseja un tiempo de almacenamiento no superior a 1 año.

No pintar ni con tiempo lluvioso, ni a pleno sol; evitar las temperaturas inferiores a 5°C y superiores a 30°C.

No llenar la piscina hasta pasados mínimo 16 días después de su aplicación.

La información contenida en este boletín no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de responsabilidad. PRF se reserva el avance técnico del producto a partir de su estado actual.