

ESMALTE DE POLIURETANO ESPECIAL **AZULEJOS 2 COMPONENTES**

DESCRIPCIÓN

Esmalte de poliuretano de 2 componentes para la aplicación sobre azulejos de cerámica en cocinas o baños. Su gran variedad de colores, nos permite renovar la apariencia de dichos azulejos. Máximas prestaciones para azulejos. Alta resistencia al frote y al agua. Uso profesional.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Aspecto de la película seca: Brillante (>85° (60)
- Densidad: 1,05 – 1,3 gr. /m3
- Para colores especiales, la densidad puede variar
- Proporción de la mezcla: 4:1
- Tiempos de secado a 25°C:
Al tacto: 40 minutos
Repintados: 6 a 24 horas.
- Rendimiento: De 5 a 9 m²/Kg., dependiendo del sustrato y la aplicación.
- Viscosidad de la mezcla: 20-30 poises. (sp.4; 10 r.p.m.)
- Aguanta temperaturas de entre 100-200 ° C máximo. Utilizada como anticalórica de altas prestaciones.
- Cumple la norma ignifuga UNE EN 13501-1:2007 y se clasifica como D-s2, d0.
- Presentación: Envase de; 750 ml y 3 lts.

MODO DE EMPLEO

Limpiar y desengrasar bien la superficie con agua y jabón antes de aplicar el esmalte. Las juntas deben de limpiarse usando un cepillo para eliminar toda la suciedad, moho y grasa. Secar bien las superficies para que no queden restos de jabón ni agua. No usar productos de limpieza con silicona o cera.

El producto se presenta en dos componentes que deben mezclarse antes de su aplicación, remover bien el producto de abajo hacia arriba para que el color quede uniforme, aplicar una capa de producto, para colores fuertes o azulejos estampados, se realizará una segunda aplicación para que el color quede uniforme por toda la superficie. Extender bien el producto dejando una buena capa, para evitar burbujas y pequeños relieves, repasar con rodillo de espuma compacta para aplanar las superficies y evitar posibles relieves.

La información contenida en este boletín no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de responsabilidad. PRF se reserva el avance técnico del producto a partir de su estado actual