

# **POLIURETANO AL AGUA** **ANTIGRAFFITI 1 COMPONENTE**

## **DESCRIPCIÓN**

Barniz incoloro de poliuretano brillante y mate el cual forma una película protectora transparente en soportes porosos, la cual impide la fijación del aerosol en la pared. Para soportes no porosos hay que aplicar una imprimación de poliuretano para darle más protección, se puede catalizar con nuestro producto Componente B poliuretano al agua

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Aspecto de la película seca: Brillo y Mate
- Densidad: 1,05 – 1,3 gr. /m<sup>3</sup>
- Proporción de la mezcla: 4:1
- Tiempos de secado a 25°C:
  - Al tacto: 40 minutos
  - Repintados: 6 a 24 horas.
- Rendimiento: De 5 a 9 m<sup>2</sup>/Kg., dependiendo del sustrato y la aplicación.
- Viscosidad de la mezcla: 20-30 poises. (sp.4; 10 r.p.m.)

## **OTRAS PROPIEDADES**

Protección antigraffiti exterior-interior.  
Resistente a la alcalinidad del soporte.  
Excelente resistencia a los agentes atmosféricos tales como lluvia, radiación ultravioleta, polución ambiental,...

Buena dureza, permeabilidad, rendimiento y facilidad de aplicación.

## **USOS RECOMENDADOS**

Embellece dando un brillo característico a cualquier firme ya puede ser ladrillo, madera, piedra natural, hormigón, etc... Y protege contra los agentes agresivos del medio ambiente. Puede ser aplicado tanto en exterior como en interior.

Ideal para zócalos de ladrillos, cemento y en cualquier sustrato en los cuales salen microorganismos, mohos, hongos, etc... Porque este es fungicida antimoho.

Se puede utilizar en suelos, dado que es muy transpirable.

## MODO DE EMPLEO

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La *superficie natural* ha de estar limpia de polvo y exenta de humedad, no solo en la superficie, sino en profundidad (sobre todo en ladrillos cara vista)

Las *superficies con pinturas viejas* se cepillan hasta que sólo queden restos de polvo.

### APLICACIÓN

Aplicar el producto tal cual, sin diluir, a una o dos manos según las necesidades de la aplicación o acabado.

Se utilizará brocha, rodillo o pistola.

El repintado se hará cuando el producto aplicado este totalmente seco, con 1 hora bastaría.

Limpiar los instrumentos de trabajo inmediatamente después de su uso.

## OBSERVACIONES

El barniz debe almacenarse en botes cerrados herméticamente al abrigo de heladas y de la acción directa de los rayos de sol.

Se aconseja un tiempo de almacenamiento no superior a 1 año.

En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua fría durante 5 minutos. Recibir asistencia sanitaria si fuera necesario.

La información contenida en este boletín no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de responsabilidad. PRF se reserva el avance técnico del producto a partir de su estado actual.