

ESCAYOLA

DESCRIPCIÓN

Mineral blanco micronizado para trabajos con escayola.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Polvo granulado de 45 micras.
- Secado al tacto: 15 minutos.
- Totalmente seco a las 24 horas.
- Duración de la mezcla: 15 minutos.
- Rendimiento: 2-3 m²/Kg. según el tipo de soporte.

USOS RECOMENDADOS

TENDIDOS Y ENLUCIDOS:

Se puede enlucir con este material y dejar un acabado fino, pero es ideal para la reparación de molduras de escayola y pequeños desperfectos de esta

MODO DE EMPLEO

Mezclar bien el polvo con agua hasta que consigamos una pasta consistente y homogénea, sin grumos. Aplicar con una llana o espátula en el soporte a reparar.

La información contenida en este boletín no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de responsabilidad. PRF se reserva el avance técnico del producto a partir de su estado actual