

ACEITE DE TECA AL AGUA

DESCRIPCIÓN

Emulsión de aceite al agua para el cuidado y protección de la madera, indicado para el cuidado y renovación de todo tipo de maderas, pero especialmente indicado para maderas exóticas y tropicales como el iroko y la teca.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acabado: Mate
- Secado;
* Al Tacto: 2 Horas/ Total: 6 horas aprox.
- Color: Incoloro
- Rendimiento: 7-10 m²/lt. Dependiendo del soporte y porosidad de la madera.
- Densidad a 20 °C: 1.03±0,02 g/ml

OTRAS PROPIEDADES

Mantenimiento y renovación de maderas y muebles de jardín, especialmente para maderas exóticas y tropicales como teca o iroko, así como maderas tratadas con sales. Se aplica directamente sobre maderas limpias y sin barnizar.

PREPARACION DE SUPERFICIES

1. La madera a tratar deben de estar; limpias, secas y lijadas.
2. Para barnices en mal estado deben eliminarse por completo y lijar intensamente hasta que quede la madera limpia.
3. Agitar bien el envase y aplicar a brocha, pincel o pistola. Aplicar 1ª mano bien cargada de producto sin diluir. Tras 30 min. Aprox. Retirar el exceso de producto con la brocha escurrida y aplicar una 2ª mano. En maderas como iroko, el hipé y maderas tropicales el secado puede retardarse en varios días por las reacciones entre el aceite y los componentes de la madera.

NOTA: Proteger de la lluvia los objetos pintados hasta el total de su secado.

OBSERVACIONES

No aplicar con temperaturas inferiores a -5 ° C o si hay riesgo de lluvias y heladas antes de su secado completo.

La duración y eficacia de la impermeabilización dependen del espesor del producto aplicado.

La pintura debe almacenarse en botes cerrados herméticamente al abrigo de heladas y de la acción directa de los rayos de sol.

Se aconseja un tiempo de almacenamiento no superior a 1 año.

La información contenida en este boletín no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de responsabilidad. PRF se reserva el avance técnico del producto a partir de su estado actual