

# **BARNIZ PARQUET 2 COMPONENTES**

## **DESCRIPCIÓN**

Barniz vitrificador de 2 componentes incoloro, especial para parquet.

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Acabado: Satinado.
- Secado; 40 minutos aprox.
- Color: Incoloro
- Rendimiento: 8-10 m<sup>2</sup>/lt. Dependiendo del soporte y porosidad de la madera.

## **OTRAS PROPIEDADES**

Recomendado para toda clase de parquet, flotantes, tarimas, cocinas y en general en zonas muy transitadas en las que la madera necesite especial resistencia mecánica. Uso de interior. Producto con elevada dureza y resistencia al desgaste y rayado.

## **PREPARACION DE SUPERFICIES**

MUY IMPORTANTE: Preparar la madera de forma adecuada antes de aplicar el barniz.

1. Previamente a la aplicación se recomienda comprobar que la madera este seca (humedad relativa <20%).
2. La madera debe estar limpia de polvo, grasas, aceites, etc.
3. Se aconseja lijar la madera en el sentido de la veta para abrir el poro y mejorar la adherencia.
4. El producto va listo al uso (no es necesario dilucion), en casos de aplicación a pistola, diluir con un 5% máximo. Remover el producto enérgicamente con una espátula antes de usar

### **\*\* MADERAS NUEVAS**

- Imprescindible preparar la madera antes de aplicar el barniz, vease el apartado de arriba.
- Para un tratamiento insecticida, aplicar antes del barniz una capa de fondo impregnación antitaninos al disolvente.
- Aplicar 2 capas de BARNIZ PARQUET 2 COMPONENTES. Se puede lijar la madera entre capas, eliminando el polvo para mejorar el acabado, el tiempo de secado entre capas 1 hora aprox.
- Esperar 24 horas antes de colocar encima muebles u objetos pesados, tras pasar una semana el barniz alcanzará la dureza total, en zonas húmedas como cocinas y baños, evitar durante 3 semanas aprox. El estancamiento de agua sobre el soporte.

### **\*\* MADERAS FONDOSAS- Castaño y Roble ricos en taninos**

- Imprescindible preparar la madera antes de aplicar el barniz, vease el apartado de arriba.
- Para un tratamiento insecticida, aplicar antes del barniz una capa de fondo impregnación antitaninos al disolvente, para evitar las manchas negras producidas por los taninos.
- Aplicar 2 capas de BARNIZ PARQUET 2 COMPONENTES. Se puede lijar la madera entre capas, eliminando el polvo para mejorar el acabado, el tiempo de secado entre capas 1 hora aprox.
- Esperar 24 horas antes de colocar encima muebles u objetos pesados, tras pasar una semana el barniz alcanzará la dureza total, en zonas húmedas como cocinas y baños, evitar durante 3 semanas aprox. El estancamiento de agua sobre el soporte.

### **\*\* MANTENIMIENTOS DE PARQUETS.**

El mantenimiento en parquets, se realizará cuando dicho soporte haya perdido el brillo y tenga degradación en el color.

- Imprescindible preparar la madera antes de aplicar el barniz, vease el apartado de arriba.
- Lijar suavemente la madera en el sentido de la beta.
- Aplicar 2 capas de BARNIZ PARQUET 2 COMPONENTES. Se puede lijar la madera entre capas, eliminando el polvo para mejorar el acabado, el tiempo de secado entre capas 1 hora aprox.
- Esperar 24 horas antes de colocar encima muebles u objetos pesados, tras pasar una semana el barniz alcanzará la dureza total, en zonas húmedas como cocinas y baños, evitar durante 3 semanas aprox. El estancamiento de agua sobre el soporte.

## **OBSERVACIONES**

No aplicar con temperaturas inferiores a -5 ° C o si hay riesgo de lluvias y heladas antes de su secado completo.

La duración y eficacia de la impermeabilización dependen del espesor del producto aplicado.

La pintura debe almacenarse en botes cerrados herméticamente al abrigo de heladas y de la acción directa de los rayos de sol.

Se aconseja un tiempo de almacenamiento no superior a 1 año.

La información contenida en este boletín no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de responsabilidad. PRF se reserva el avance técnico del producto a partir de su estado actual

Revisión: 0

Fecha: 29/07/2013