

ESMALTE IGNIFUGO P.R.F DE ACABADO-M1

DESCRIPCIÓN

El Esmalte Ignifugo PRF es un producto utilizado como capa de terminación de un esquema de protección contra el fuego. Se aplicará sobre el INEXFIRE TIX para obtener un mejor acabado y más durabilidad.

Algunas de sus características son su buena resistencia a la humedad, salinidad y en ambientes altamente agresivos.

Rápido secado y facilidad de repintado.

APLICACIÓN SOBRE

Sobre superficies de Hierro y Acero.

CARACTERÍSTICAS

- Aspecto Satinado
- Color Ver carta de colores
- Peso específico 1,2 – 1,250 según color.
- Sólidos en volumen..... 40 – 44 % según color.
- Rendimiento teórico..... 13,3 m2/litro a un espesor de 30 micras.
- Punto de inflamación 24.3 °C
- Tiempo secado Tacto..... 1 hora a 20°C con buena ventilación.
- Tiempo de repintado 15 horas.
- Adherencia 100 %

CARACTERÍSTICA DE APLICACIÓN

- Aplicación Brocha / Rodillo / Pistola
- Diluyente de aplicación DC-110
- Cantidad de diluyente 5 %- 10 %

OBSERVACIONES

Cuando se efectúen cálculos prácticos de rendimientos hay que considerar siempre porcentajes de pérdidas de producto, por irregularidades de las superficies, formas de aplicación, etc...

Téngase en cuenta que las adiciones de diluyente modifican proporcionalmente el contenido de sólidos de la pintura y por lo tanto el espesor necesario de la partícula seca.

La información contenida en este boletín no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de responsabilidad. PRF se reserva el avance técnico del producto a partir de su estado actual

Revisión: 0

Fecha: 29/07/2013