

# RESINA MICROCEMENTO AUTONIVELANTE Y TEXTURADO

## DESCRIPCIÓN

Resina especial microcemento especialmente indicada para mezclar con el microcemento y obtener el 100 % de las prestaciones

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Resina Microcemento Componente A
- Densidad: 0,9 kg/cm<sup>3</sup>
- Tiempo Reticulación: 24 horas.

## MODO DE EMPLEO

Mezclar la Resina Microcemento A:  
20 Partes de Polvo y 4 de Resina (Para 24 kgs Texturado)  
16 Partes de Polvo y 4 de Resina (Para 20 kgs Autonivelante)

## OBSERVACIONES

RESINA debe almacenarse en botes cerrados herméticamente al abrigo de heladas y de la acción directa de los rayos de sol.

Se aconseja un tiempo de almacenamiento no superior a 1 año.

En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua fría durante 5 minutos. Recibir asistencia sanitaria.

No aplicar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a los 5º C.

La información contenida en este boletín no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de responsabilidad. PRF se reserva el avance técnico del producto a partir de su estado actual.

Revisión: 0

Fecha: 29/07/2013