

# **SELLADOR PRF 1 COMPONENTE AL AGUA PAREDES Y SUELOS SIN TRAFICO INTERIOR-EXTERIOR**

## **DESCRIPCIÓN**

Barniz incoloro de poliuretano brillante y mate de 1 componente, el cual forma una película protectora transparente en soportes porosos

Resistente a la alcalinidad del soporte.

Buena dureza, permeabilidad, rendimiento y facilidad de aplicación.

**"Sin contacto directo con el agua"**

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Aspecto de la película seca: Mate y Brillante
- Densidad: 1,05 – 1,3 gr. /m<sup>3</sup>
- Proporción de la mezcla: 4:1
- Tiempos de secado a 25°C:
  - Al tacto: 40 minutos
  - El repintado se hará cuando el producto aplicado este totalmente seco, con 4 horas bastaría.
- Rendimiento: De 5 a 9 m<sup>2</sup>/Kg., dependiendo del sustrato y la aplicación.
- Viscosidad de la mezcla: 20-30 poises. (sp.4; 10 r.p.m.)

## **OTRAS PROPIEDADES**

Resistente a la alcalinidad del soporte.

Buena dureza, permeabilidad, rendimiento y facilidad de aplicación. Sin contacto directo con el agua.

## **USOS RECOMENDADOS**

Sellador para microcemento de acabado brillante y mate al agua para paredes y suelos sin tráfico. Recomendado para el mantenimiento de microcemento expuesto a poco transito o zonas verticales **"No valido para el contacto continuo de agua"**

## MODO DE EMPLEO

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie natural ha de estar limpia de polvo y exenta de humedad, no solo en la superficie, sino en profundidad (sobre todo en ladrillos cara vista)

Las superficies con pinturas viejas se cepillan hasta que sólo queden restos de polvo.

### APLICACIÓN

Aplicar el producto tal cual, sin diluir, a una o dos manos según las necesidades de la aplicación o acabado. Se utilizará rodillo, pistola o con lengua de goma.

El repintado se hará cuando el producto aplicado este totalmente seco, con 4 horas bastaría.

Limpiar los instrumentos de trabajo inmediatamente después de su uso.

## OBSERVACIONES

El Sellador debe almacenarse en botes cerrados herméticamente al abrigo de heladas y de la acción directa de los rayos de sol.

Se aconseja un tiempo de almacenamiento no superior a 1 año.

En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua fría durante 5 minutos. Recibir asistencia sanitaria si fuera necesario.

La información contenida en este boletín no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de responsabilidad. PRF se reserva el avance técnico del producto a partir de su estado actual.