

SATINADO TRÉBOL

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica satinada, elaborada a base de copolímeros sintéticos vinílicos, y con la mejor selección de materias primas disponibles en el mercado, para la decoración de exteriores e interiores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Pintura satinada. Medida según brillómetro a 60°
- Color: Blanco.
- Ligante: Dispersión acuosa de un copolímero de veova-acetato de vinilo al 55% de sólidos.
- Pigmento: Bióxido de titanio rutilo producido por vía cloruro.
- PH entre 7 y 10
 - Densidad: 1.30 ± 0.05 Kg. /l.
 - Viscosidad (medida en Brookfield RVT, 20 r.p.m., spin 6): 5000-12000 cp. Según Tp°C entre 16° y 30°
 - Resistencia al frote húmedo superior a 100000 ciclos sin rotura.
 - Rendimiento: 10-12 m²/l a dos manos, según el tipo de soporte.
 - Secado: A las tres horas está seco al tacto.
A las 48 horas ha secado totalmente.

OTRAS PROPIEDADES

Pintura satinada de gran adherencia sobre cualquier superficie de albañilería. Excelente textura y finura al tacto. Resistente al amarillamiento. Totalmente impermeable. Gran elasticidad y flexibilidad. Se distingue por su facilidad de aplicación, tanto en extensibilidad como en brochabilidad y la vivacidad de tonos conseguidos al teñir la pintura.

USOS RECOMENDADOS

Decoración de interiores y exteriores.
Aplicable sobre yeso, escayola, hormigones y otros materiales de construcción.

MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

En el caso de *soportes nuevos o superficies con pintura en buen estado* deben limpiarse de polvo o cualquier otro tipo de suciedad. Se aplicará directamente sobre los paramentos, que deberán estar exentos de humedad.

De las *superficies con pintura en mal estado* se eliminarán los desconchados, partes sueltas, etc., y se tapanán convenientemente las grietas con FORTPLAST. Deberá darse con anterioridad a una primera mano de pintura, nuestra emulsión fijadora FORTIQUIL.

En caso de manchas de grasa u otros productos viscosos sobre los paramentos, habrá que eliminarlos previamente a su aplicación.

En las *superficies brillantes* habrá que lijar para eliminar el brillo y abrir el poro, y así asegurar una buena adherencia del soporte.

APLICACIÓN

Agitar bien el producto hasta su perfecta homogeneización.

Diluir el producto con agua limpia, no contaminada.

Para una primera mano se diluirá con un 25-30% de agua, siempre teniendo en

Cuenta que cuando hayamos dado FORTIQUIL con anterioridad podemos llegar

A una dilución de hasta un 35-40%.

La segunda mano se dará con una dilución de un 10-15%.

Se aplicará a brocha, rodillo o pistola.

El repintado se hará con un intervalo de tiempo de unas tres horas después de la primera mano.

Limpiar los instrumentos de trabajo con agua, inmediatamente después de su uso.

OBSERVACIONES

La pintura debe almacenarse en lugares protegidos del sol y del frío excesivo, en los envases originales bien cerrados.

Se aconseja un tiempo de almacenamiento no superior a 1 año.

No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a 5°C.

La información contenida en este boletín no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

PRF se reserva el avance técnico del producto a partir de su estado actual.